



halbmatt, gekräuselt  
semi-dull, crimped

### Einsatzgebiete:

Füllstoff, Fibrefill

### Main end-use:

Filling fibres, Fibrefill

### Physikalische Eigenschaften:

### Physical Properties:

Denominator dtex	TiO <sub>2</sub> -Gehalt, %	Finheits- festigkeit mN/tex	Höchstzugkraft- dehnung %	Heißluftschumpf in kochendem Wasser % (10 min.)	Kräuselungenan- zahl pro 1 cm
Nominal titer dtex	TiO <sub>2</sub> content, %	Tenacity mN/tex	Elongation at break %	Hot air shrinkage in boiling water % (10 min.)	No. of crimps per 1 cm
6,4 hohl / hollow (ringförmiger Querschnitt) / (circular-shaped cross-section)	0,3	430	47	1,0	3,8
6,4 hohl / hollow (ringförmiger Querschnitt mit fliessendem Griff) / (circular-shaped cross-section with sliding handle)	0,3	430	47	1,0	3,5
11 profiliert / profiled (dreilappiger Querschnitt) /	0,3	370	48	1,2	3,0

### Aufmachung: Faser- und Kabelballen

### Make-up: Fibre and Tow in Bales

Schnittlängen, mm	Kabellineardichte, ktex	Ballenabmessungen, mm			Ballengewicht, kg
Length mm	nominal linear density of the tow ktex	Bale dimensions, mm			Bale weight, kg
		Länge Length	Breite Width	Höhe Height	
51; 55; 66; 80; 90; 102	100	1250	650	1150	260+/-40

