



glänzend
bright

Einsatzgebiete:

Nähgarn

Main end-use:

Sewing yarn

Physikalische Eigenschaften:

Physical Properties:

Nenntiter dtex	Anzahl Filamente	Höchstzugkraft N	Feinheitsfestigkeit cN/tex	Höchstzugkraftdehnung %	Heißluftschrimp in kochendem Wasser % (10 min.)
Nominal titer dtex	Number of Filaments	Tensile strength N	Tenacity cN/tex	Elongation at break %	Hot air shrinkage in boiling water %(10 min.)
113	32	7,5	66,7	15,5	1,5
138	32	9,2	66,7	15,5	1,5

Aufmachung: Differenzial

Make-up: Differential

Nenntiter dtex	Spulengewicht kg	Spulendurchmesser mm	Länge und Durchmesser der Hülse, mm	Spulen je Karton	Kartons je Palette	Palettengewicht kg	Palettenhöhe mm
Nominal titer dtex	Bobbin weighth kg	Bobbin diameter mm	Tube length and diameter mm	Bobbins per box	Boxes per pallet	Pallet weighth kg	Pallet height mm
113	2,0-2,5	125	420/31	10	8	295	1115
138	2,0-2,5	125	420/31	10	8	295	1115

